

## LAZÚROK, FAVÉDELEM

### BORÓKA VÍZZEL HÍGÍTHATÓ FABEVONÓ VASTAGLAZÚR

Vízzel hígítható vastaglazúr. Bevonata dekoratív, fényes, az időjárásnak, az UV-sugárzásnak kiválóan ellenáll. A fa természetes légzését nem gátolja, szerkezetét nem fedti el, tartós védelmet biztosít. Kül- és beltéri fafelületek – pergolák, kerítések, faburkolatok, lépcsők, ajtók, ablakok – védelmére, díszítő festésére alkalmas. Kültéren a fa megfelelő védelmét első rétegben Boróka Primer fakonzerváló alapozó használata biztosítja.

**Felhordás:** ecsettel, lakkhengerral.

**Javasolt rétegszám:** 2 réteg.

**Kiadósság:** 12-14 m<sup>2</sup>/l rétegenként.

**Hígítás:** beltéri felhasználás esetén, első rétegnél 10% vízzel.

**Száradási idő hőmérséklettől függően:** 3-4 óra.

**Alapozás:** beltéren nem szükséges, kültéren Poli-Farbe Boróka Primer fakonzerváló alapozóval.



### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kül- és beltéri felületek tartós védelmére, színezésére használható. A lakkozott felület fényes, vízlepergető, az időjárásnak, UV-sugárzásnak kiválóan ellenáll. A különböző színű termékek egymással keverhetők. A színtelen Poli-Farbe Boróka vízzel hígítható fabevonó vastaglazúr önmagában és színezve a Poli-Farbe színkeverő rendszerben is alkalmazható. Kültéri alkalmazásnál Boróka Primer fakonzerváló alapozó használata szükséges.

### FELHASZNÁLÁS

Használat előtt a festéket jól fel kell keverni. Új felület festése előtt csiszolást, portalanítást, ha szükséges, észter hígítóval gyantamentesítést kell végezni.

Beltéri felületre az első réteget 10% vízzel való hígítás után kell felkenni a fa szálirányával megegyező irányban – egyenletes rétegben – puha ecsettel vagy lakkhengerrel. 3-4 óra száradás után lehet felhordani a második réteget, hígítás nélkül. Előtte finom csiszolás ajánlatos.

Kültéri felületre a felület előkészítése után Boróka Primer fakonzerváló alapozót kell alkalmazni, amely védi a fafelületet a szürkepenész, a kékgombásodás és a rovarkárosítás ellen. Az alapozó megfelelő száradása után – annak csiszolása nélkül – hordható fel 2 réteg lazúrfesték, 3-4 óra száradási idő közbeiktatásával. Felújításnál – csiszolás, portalanítás után – 1 vagy 2 réteg lazúr felhordása szükséges, hígítás nélkül. A festést +10 °C hőmérséklet alatt ne végezzük! A szerszámok munkavégzés után azonnal vízzel lemoshatók.

A felület végleges színét befolyásolja a fa minősége és a felvitt anyag mennyisége!

## Színek:



## Boróka oldószeres vékonylazúr

Tartós védelemmel rendelkező, vízlepergető tulajdonságú, gélesített vékonylazúr. A Boróka oldószeres vékonylazúr kiemeli a fa természetes szépségét, hosszantartó védelmet biztosít a kül- és beltéri puha- és keményfából készített tárgyakkal és szerkezetekkel. A lazúr jól beszívódik a fába, rugalmas,

Telephely : 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 4.

Székhely : 9241 Jánossomorja, Iskola u. 13.

Mobil : + 36 70 369 8815

Tel.: +36 96 203 282

vízlepergető, ellenálló felületet biztosít. A fa felületeknek tartós dekoratív színt kölcsönöz, amely hozzájárul a fa szerkezetének védelméhez.

**Felhordás:** ecsettel, lakkhengerrel.

**Javasolt rétegszám:** 2 réteg.

**Kiadósság:** kb. 12-15 m<sup>2</sup>/l egy rétegben, a fa szívóképességének függvényében.

**Hígítás:** nem szükséges, a termék felkeverést követően használatra kész.

**Száradási idő a hőmérséklet és a páratartalom függvényében:** 24 óra.

**Alapozás:** beltéren nem, kültéren rövidebb távú védelem esetén félolajjal, hosszú távú védelem esetén gombák és rovarok elleni favédelem szükséges.



## Alkalmazási terület

Megfelelően előkészített kül- és beltéri puha- és keményfa szerkezetek, épület deszkázatok, kerítések, pergolák, bútorok, kerti bútorok, faházak, lambériák, stb. tartós védelmére, színezésére, díszítésére használható.

## Felhasználás

Az új megfelelően szárított és tárolt fafelületek lazúrozása előtt csiszolást, portalanítást, ha szükséges, észter hígítóval történő gyantamentesítést kell végezni. Beltéri fafelület: alapozás nem szükséges. Az első réteget a fa erezetével párhuzamosan, egyenletes vastagságban, puha ecsettel, esetleg lakkhengerrel javasolt felhordani. A második réteg a száradást és finom csiszolást követően 1 nap múlva festhető. Kültéri fafelület: a felület előkészítést követően - hosszútávú védelem esetén a fát gombák és rovarkártevők elleni védelmet biztosító Boróka Base fakonzerváló alapozóval kell beereszteni, - lehetőség van csak pórustömítésre is, amely félolajjal való beeresztést jelent. Az alapozó száradása után - annak csiszolása nélkül - 2 réteg lazúrfesték hordható fel 24 óra száradási idő, valamint finom csiszolás közbeiktatásával. Felújítás, emlékeztető festés: csiszolás, portalanítás után 1-2 réteg lazúr felhordása szükséges. A levegő nedvességtartalom változásai miatt kialakuló repedések alapozása, lazúrozása a hibák megjelenését követően rövid időn belül javasolt. Világos színek kevésbé védik a fa anyagát, a sötét színek tartósabb védelmet biztosítanak. Boróka Satin vastaglazúrral való keverés esetén még további variációkra van lehetőség. A színek a fa típusának, szívóképességének, erezetének, a lazúr rétegvastagságának függvényében eltérhetnek a színmintától. A színek megállapításához próbafestés

javasolt. Alapozás: beltéren nem, kültéren rövidebb távú védelem esetén félolajjal, hosszú távú védelem: gombák és rovarok elleni favédelem szükséges.

## Színek:



## Boróka Satin selyemfényű vastaglazúr

A Boróka Satin selyemfényű oldószeres vastaglazúr, aktív komponenseinek köszönhetően védelmet nyújt az ultraibolya (UV) sugárzás hatásai ellen, kiemeli a fa természetes szépségét, hosszan tartó védelmet biztosít. Többszörös UV védelemmel, kopás- és karcállóságot növelő és vízlepergető tulajdonságot biztosító viasz adalékokkal.

<b>Száradási idő</b>	24 óra (hőmérséklet és a páratartalom függvényében).
<b>Átfesthetőség</b>	24 óra (hőmérséklet és a páratartalom függvényében).
<b>Javasolt rétegszám</b>	2 réteg.
<b>Hígítás</b>	nem szükséges. A termék felkeverést követően használatra kész.
<b>Kiadósság</b>	10-13 m <sup>2</sup> /l, (egy rétegben), a fa szívóképességének függvényében.



## Alkalmazási terület

Telephely : 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 4.  
Székhely : 9241 Jánossomorja, Iskola u. 13.  
Mobil : + 36 70 369 8815  
Tel.: +36 96 203 282

Megfelelően előkészített kül- és beltéri, puha- és keményfa szerkezetek, épület deszkázatok, kerítések, pergolák, bútorok, kerti bútorok, faházak, lambériák, stb. tartós védelmére, színezésére, díszítésére használható.

## Felhasználás

A lazúr felületéről el kell távolítani az esetleg kialakult bőrréteget, és alaposan fel kell keverni. Az új, megfelelően szárított és tárolt fafelületek lazúrozása előtt csiszolást, portalanítást, ha szükséges észter hígítóval történő gyantamentesítést kell végezni. Beltéri fafelület: az első réteget a fa erezetével párhuzamosan, egyenletes vastagságban, puha ecsettel, esetleg lakkhengerrel javasolt felhordani. A második réteg, a száradást és finom csiszolást követően 1 nap múlva festhető. Kültéri fafelület: a felület előkészítést követően a fát, gombák és rovar kártevők elleni védelmet biztosító alapozóval kell kezelni. Az alapozó száradása után - annak csiszolása nélkül - 2 réteg lazúrfestéket kell felhordani, 24 óra száradási idő, valamint finom csiszolás közbeiktatásával. Felújítás, emlékeztető festés: csiszolás, portalanítás után 1-2 réteg lazúr felhordása szükséges. Az igénybevétel folyamán kialakult repedések alapozása, lazúrozása a hibák megjelenését követően rövid időn belül javasolt. A különböző színű lazúrok egymással korlátlanul keverhetők. A színek a fa típusának, szívóképességének, erezetének, a lazúr rétegvastagságának függvényében eltérhetnek a színkártyától. A színek megállapításához próbafestés javasolt. A szerszámok a munkavégzés után háztartási lakkbenzinnel elmoshatók.

## Színek:



Telephely : 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 4.

Székhely : 9241 Jánossomorja, Iskola u. 13.

Mobil : + 36 70 369 8815

Tel.: +36 96 203 282